

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Elevate Interior Latex Ultra Flat Ceiling Paint - эластичная (латексная) краска, создана по специальной технологии для покраски плоских потолков. Благодаря своей абсолютной матовости Elevate снижает или часто исключает видимость дефектов окрашиваемого потолка и создает чрезвычайно привлекательную, ровную поверхность. Elevate уменьшает затраты на рабочую силу и сокращает трудозатраты за счет потрясающих качеств растекаемости, выравнивающей способности и повышенной устойчивости к брызгам. С Elevate вам захочется красить потолки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Предназначен для использования в качестве финишного покрытия на потолках жилых или коммерческих помещений из штукатурки, гипсокартона, стеновых панелей, дерева или кирпичной кладки.

БАЗЫ, КОЛИЧЕСТВО КОЛОРАНТОВ

DF-1520 White Base 0–2 унций/галлон

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (DF-1520)

Тип связующего вещества - Винил-акриловый полимер

Растворитель и очиститель - Вода

Глянцевитость - 0-5 единиц под углом 85°

Сухой остаток по весу - 59 %

Сухой остаток по объёму - 40 %

Толщина сухой плёнки - 0,076 – 0,102 мм

Укрывная способность - 15,9 – 19,8 м²/гал

Время высыхания при 21°C и 50% влажности:
на отлип - 1–2 часа,
для перекраски - 4 часа

VOC (Вредные летучие соединения) - < 50 г/л

Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и степени движения воздуха.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поверхности: гипсокартон, сухая штукатурка, чёрный металл, гальванизированный металл, алюминий, дерево, гладкие или пористые строительные блоки.

- 1 слой - соответствующего типу поверхности адгезионного грунта
- 2 слоя Elevate Interior Latex UF Ceiling Paint

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть затвердевшими, чистыми, прочными, сухими и свободными от грязи, пыли, высолов, воска, масла, жира, мела и любых других загрязнений, которые могут помешать адгезии нового покрытия.

Перед нанесением этого продукта необходимо правильно подготовить и загрунтовать окрашиваемую поверхность.

Каменная кладка, бетон, бетонные блоки

Перед нанесением покрытия новый бетон и раствор должны затвердеть не менее 30 дней при 22°C. Выровняйте все выступы и удалите брызги раствора и все растворимые соли на поверхности.

Деревянные поверхности

Зашлифуйте деревянные поверхности. Заделайте отверстия от гвоздей и любые недостатки шпатлевкой для дерева и зашлифуйте. Удалите пыль.

Гипсовые поверхности

Перед нанесением покрытия новая штукатурка должна затвердеть не менее 30 дней при 22°C. Отшлифуйте гладко и удалите пыль. Заполните трещины шпаклевкой, дайте высохнуть и отшлифуйте. Удалите шлифовальную пыль.

Этот лист данных содержит общие рекомендации и не предназначен для ограничения использования этого продукта. Для подтверждения результатов всегда рекомендуется использовать тестовые площадки. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь к местному торговому представителю Diamond Vogel.

Diamond Vogel

Elevate
Interior Latex
Ultra Flat Ceiling Paint

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности гипсокартона

Заполните отверстия от гвоздей и дефекты шпаклевкой и дайте высохнуть. Зашлифуйте стыки ленты и зашпаклеванные участки и удалите пыль. Новый гипсокартон следует грунтовать подходящей грунтовкой.

Оцинкованные/алюминиевые метал.поверхности

Протрите поверхность растворителем, чтобы удалить загрязнения, затем используйте раствор для травления или отшлифуйте поверхность шлифованием.

Поверхность должна быть матовой и слегка шероховатой; при необходимости используйте травильный раствор или песок.

Поверхности из черных металлов

Удалите рыхлую ржавчину и прокатную окалину с помощью ручного или механического абразивного инструмента (см. SSPC-SP-2 или SSPC-SP-3).

Ранее окрашенные поверхности

- Очистите поверхность от любых загрязнений. При наличии масла или смазки необходимо использовать очиститель / обезжириватель.

- Удалите все отслаивающиеся покрытия и ржавчину соскабливанием, шлифованием или другим методом шлифовки. Тусклые глянцевые, гладкие и/или непористые поверхности обработать наждачной бумагой.

- При необходимости заполните полости и другие углубления. Нанесите соответствующую грунтовку.

Плесень

Удалите, используя раствор из одной части бытового отбеливателя и трех частей воды. Нанесите на пораженные плесенью участки и потрите. Оставьте раствор на поверхности в течение 3-5 минут, затем полностью смойте и дайте высохнуть перед нанесением покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

- Перемешайте материал перед нанесением. Смешайте все банки краски одного цвета для обеспечения однородности цвета.

- Наносить кистью, валиком или распылителем. Синтетическая кисть хорошего качества облегчит нанесение. Выберите валик, соответствующий текстуре покрываемой поверхности.

Рекомендуется использовать насадки для оборудования безвоздушного типа с размером сопла от 0,015 до 0,019 дюйма 0.38 – 0.48 мм.

- Наносите продукт ровными слоями и сохраняйте влажный край. Дайте продукту высохнуть между слоями. • Не разбавляйте.

ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Защищайте продукт от замерзания до и во время нанесения. Минимальная температура поверхности и воздуха, необходимая для нанесения, составляет 10°C и как минимум на 3°C выше точки росы. На отверждение влияют температура, влажность и движение воздуха. Высыхание должно длиться не менее восьми часов для достижения надлежащего образования пленки. Применение при повышенных температурах, ветровых условиях и/или низкой влажности может потребовать специальных процедур нанесения для достижения надлежащего образования пленки.

ЧИСТКА

Немедленно смойте пролитую краску теплой водой с мылом. Сразу после использования промойте руки и инструмент теплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование уайт-спиритом, чтобы предотвратить ржавление оборудования. Покрытие должно полностью затвердеть перед тем, как пытаться мыть поверхность. Время отверждения зависит от температуры и влажности, от 14 до 28 дней.

Предупреждение

Только для интерьерного использования.

Не предназначен для использования на полах.

Не применять при температуре ниже 10°C.

Беречь от замерзания.

Не принимайте внутрь.

Используйте при соответствующей вентиляции.

ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ